

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORISTYLE VELOURS

Peinture acrylique velours pour murs et plafonds

FINITION

VELOURS

INTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Bel aspect velouté, poché fin. Masque les imperfections des supports
- Excellente opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Facilité d'application
- Grande blancheur
- Idéale pour application sur toile de verre et toile à peindre : sans collant résiduel



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



### SUPPORTS

Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

### DESTINATION

Intérieur  
Neuf / Entretien  
Murs et plafonds, pièces sèches

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : velouté poché fin
- **Hauteur de brillance** : 10 % sous 60° d'angle
- **Rendement** : supports lisses : 9 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche  
- revêtements à peindre : 8 à 9 m<sup>2</sup>/l par couche
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 6 heures
- **Teintes** : blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Stockage** : 18 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures  
Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,32
- **Extrait sec en poids** : 55 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
- **Conditionnements** : 1, 3 et 15 litres

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires et conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche de GORIGLYSS Impression ou GORISTYLE Impression	2 couches de GORISTYLE Velours
■ Enduit			
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Ponçage		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Ciment, béton et dérivés neufs		1 couche de GORISTYLE Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

## APPLICATION

- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Dilution** : prêt à l'emploi

- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

**Recommandation** : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

## CLASSIFICATION

- **AFNOR** : NF T36-005 Famille 1 Classe 7a2
- **COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- **Emission dans l'air** : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Se conformer aux indications portées sur l'emballage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur** : [quickfds.com](http://quickfds.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.